



BARNIER ® 9080B

Spécial U.V. - Longue durée

DESCRIPTION

Le 9080B est un papier semi crêpé d'une épaisseur totale de 0,11mm, enduit d'un adhésif acrylique solvant.

CARACTERISTIQUES

• Masquage longue durée

AVANTAGES

- Résistant aux U.V. (jusqu'à 30 jours)
- Adapté à la peinture au pinceau comme au pistolet
- Convient pour protéger une large variété de surfaces telles que l'acier, l'aluminium, le bois ou le verre
- En intérieur comme en extérieur jusqu'à 80°c en continu

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur de l'acier	3.1	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	11	%	AFERA 5004
Résistance à la traction	29	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	135	μm	AFERA 5006

Note:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

 Version: 19
 Generated Date: 08 October 2020
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 9080B

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group ple et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

· Couleurs: Bleu

• Axe / Mandrin: mandrin en carton 76 mm portant la marque Scapa

Conditionnement: Divers conditionnements disponibles

• Longueur du rouleau: 50 m

Largeur du rouleau: 25 ; 38 ; 50 ; 110 mm

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière,

de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

En raison de la diversité des matériaux employés par l'utilisateur, l'essai effectué par l'utilisateur lui-même constitue le moyen le plus sûr de tester le matériau avant son application effective

Version: 19 Generated Date: 08 October 2020 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 9080B